



VERNIS SATINÉ
REF 4103

PROPRIÉTÉS :

Le vernis est un produit de protection pour tous types de parquets et meubles en bois intérieur très sollicités.

COMPOSITION :

Colophane, résine alkid sur base d'huile de soja cuite, acide urique, extraits secs (Co, Mg, Zr, Zc) cire dure micronisée, lécithine de soja, iso-aliphate inférieur à 0,02%

MODE D'EMPLOI :

L'huile dure est obligatoire avant l'application du vitrificateur. Avant la 1^{ère} couche, un ponçage est nécessaire. Ce vernis s'applique uniquement au pinceau et au pistolet. La 1^{ère} couche peut-être diluée de 5 à 10% avec notre diluant réf 500. La couche de finition est constituée de 2 couches fines et régulières, non diluées. Ne pas appliquer à une température inférieure à 10°C. Attendre 24 heures entre les couches. Le support doit être entièrement sec et non collant. Les pinceaux et les pistolets sont à nettoyer avec notre diluant réf 500.

TEMPS DE SÉCHAGE :

Sec à la poussière 4 heures à 20°C et 50-55% d'hygrométrie. Utilisable après 24 heures, dureté finale après 1 semaine.

CONSOMMATION :

Environ 12 à 16m²/L par couche

PRÉCAUTION D'EMPLOI :

Le vernis est biodégradable mais ne doit pas être versé dans les canalisations. Aérer les pièces, ne pas fumer ni manger et éviter toute flamme et braise pendant l'application. Les chiffons imprégnés (auto-inflammable) doivent sécher à l'air ou être immergés dans un récipient rempli d'eau pendant plusieurs jours. Les chiffons secs peuvent être jetés aux ordures ménagères.

Ce prospectus a seulement une fonction consultative et est basé sur des recherches récentes conformément à l'état technique actuel. Des poursuites ne peuvent en aucun cas découler de ce document